四川省胶粘剂产品质量省级监督抽查实施细则

SCSG-ZY-561-2022

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取不低于 0.8 kg/份×2 份的产品量，其中一份作为检验样品，另一份作为备用样品，备用样品封存于受检单位。当所抽样品为双组分、多组分时，主剂取样数量按以上取样规则进行取样，其余各组分按比例进行取样。

2 检验依据

表 1 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	总挥发性有机物, g/L	GB 18583-2008 中附录 F
2	苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 B
3	甲苯+二甲苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 C
4	游离甲醛, g/kg	GB 18583-2008 中附录 A
5	木材污染性	HG/T 2727-2010 中第 6.2 条
6	压缩剪切强度(干强度/湿强度), MPa	HG/T 2727-2010 中附录 A

表 2 鞋和箱包用胶粘剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 B
2	甲苯+二甲苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 C
3	游离甲苯二异氰酸酯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 D
4	正己烷, g/kg	GB 19340-2014 中附录 B
5	1,2-二氯乙烷, g/kg	GB 19340-2014 中附录 B
6	总卤代烃(含 1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷), g/kg	GB 19340-2014 中附录 B

表 2 (续)

序号	检验项目	检验方法
7	总挥发性有机物, g/L	GB 19340-2014 中第 4.12 条
8	初粘性, N/mm	GB 19340-2014 中第 4.2 条
9	剥离强度, N/mm	GB/T 532-2008
10	剪切强度, MPa	GB/T 7124-2008

表 3 壁纸胶粘剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛, g/kg	GB 18583-2008 中附录 A
2	苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 B
3	甲苯+二甲苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 C
4	总挥发性有机物, g/L	GB 18583-2008 中附录 F
5	pH 值	GB/T 14518-1993
6	适用性 (7d)	JC/T 548-2016 中第 6.9 条
7	180° 剥离强度, N/25mm	JC/T 548-2016 中第 6.13 条
8	冻结融解稳定性, N/25mm	JC/T 548-2016 中第 6.14 条

表 4 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	总挥发性有机物, g/L	GB 18583-2008 中附录 F
2	苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 B
3	甲苯+二甲苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 C
4	游离甲醛, g/kg	GB 18583-2008 中附录 A
5	低温稳定性	JC/T 438-2019 中第 5.6 条
6	粘接强度, MPa	JC/T 438-2019 中附录 A

表 5 室内装饰装修材料胶粘剂有害物质检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛, g/kg	GB 18583-2008 中附录 A
2	苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 B
3	甲苯+二甲苯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 C
4	甲苯二异氰酸酯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 D
5	二氯甲烷, g/kg	GB 18583-2008 中附录 E
6	1,2-二氯乙烷, g/kg	GB 18583-2008 中附录 E
7	1,1,2-三氯乙烷, g/kg	GB 18583-2008 中附录 E
8	三氯乙烯, g/kg	GB 18583-2008 中附录 E
9	总挥发性有机物, g/L	GB 18583-2008 中附录 F

表 6 建筑胶粘剂中有害物质检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	苯, g/kg	GB 30982-2014 中附录 B
2	甲苯, g/kg	GB 30982-2014 中附录 B
3	甲苯+二甲苯, g/kg	GB 30982-2014 中附录 B
4	甲苯二异氰酸酯, g/kg	GB 30982-2014 中附录 D
5	二氯甲烷, g/kg	GB 30982-2014 中附录 C
6	1,2-二氯乙烷, g/kg	GB 30982-2014 中附录 C
7	1,1,1-三氯乙烷, g/kg	GB 30982-2014 中附录 C
8	1,1,2-三氯乙烷, g/kg	GB 30982-2014 中附录 C
9	总挥发性有机物	GB 18583-2008 中附录 F
10	游离甲醛, g/kg	GB 30982-2014 中第 5.1 条

注：1. 上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2. 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
3. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4. 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 532-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定
GB/T 7124-2008 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）
GB/T 14518-1993 胶粘剂的 pH 值测定
GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
GB 19340-2014 鞋和箱包用胶粘剂
GB 30982-2014 建筑胶粘剂有害物质限量
HG/T 2727-2010 聚乙酸乙烯乳液木材胶粘剂
JC/T 438-2019 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
JC/T 548-2016 壁纸胶粘剂
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。